

## Boletim de Características dos Compostos

Linha: 85362 D-113 A CRISTAL H

Data da Revisão: 30.12.2009

### Recomendações:

COMPOSTO DE PVC  
 EXTRUSÃO FLEXÍVEL PARA USO HOSPITALAR (MANGUEIRAS PARA  
 SORO, CATETER NASAL, SONDAS DE ALÍVIO E EQUIPOS EM GERAL)  
 INJEÇÃO FLEXÍVEL DE TERMINAIS DE SUGADOR ODONTOLÓGICO  
 EXTRUSÃO FLEXÍVEL DE GAXETA PARA BALCÃO REFRIGERADO

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
<b>ANÁLISE FÍSICA</b>					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,20	1.22	1.18
# SHORE A (15 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreA	66,00	69.00	63.00
<b>ANÁLISE MECÂNICA</b>					
			-Valores Típicos-		
ORIGINAL					
ALONGAMENTO A RUPTURA	NBR NM-IEC 60811-1-1 - 23°C - 50% UR	%	345,00	-----	
CARGA DE RUPTURA	NBR NM-IEC 60811-1-1 - 23°C - 50% UR	MPa	16,70	-----	

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas  
 2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.  
 3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.  
 4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.