

**Boletim de Características dos Compostos**

Linha: 88116 BENVIC 125/2 A CR H

Data da Revisão: 01.09.2009

## Recomendações:

COMPOSTO DE PVC  
EXTRUSÃO FLEXÍVEL PARA USO HOSPITALAR  
(FILME PARA BOLSA DE SORO, MANGUEIRA PARA SORO)

| Características         | Método/Condição                | Unidade | Valor | Tolerância |          |
|-------------------------|--------------------------------|---------|-------|------------|----------|
|                         |                                |         |       | Superior   | Inferior |
| <b>ANÁLISE FÍSICA</b>   |                                |         |       |            |          |
| # COR                   | ME-040                         | DE      | 0,50  | 1.00       | 0.00     |
| # PESO ESPECÍFICO       | ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA | g/cm3   | 1,23  | 1.25       | 1.21     |
| # SHORE A (15 SEGUNDOS) | ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA   | shoreA  | 79,00 | 82.00      | 76.00    |

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas  
2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.  
3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.  
4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.