

Boletim de Características dos Compostos

Linha: 85901 BENVIC 11/3 QO CZ GRAFIT

Data da Revisão: 02.09.2009

Recomendações:

COMPOSTO DE PVC, FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS
INJEÇÃO FLEXÍVEL(GUARDA PÓ PARA ALAVANCA DE RETROVISORES E CÂMBIOS)
COMPOSTO COM MAIOR FLEXIBILIDADE À BAIXAS TEMPERATURAS

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
ANÁLISE FÍSICA					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,31	1.33	1.29
# SHORE A (15 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreA	59,00	62.00	56.00

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas
2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.
3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.
4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.