

Boletim de Características dos Compostos

Linha: 84208 D-07/9 RN MARFIM

Data da Revisão: 10.09.2009

Recomendações:

PRODUÇÃO DE TIRAS PARA SANDÁLIAS (DE DEDO)
PRODUÇÃO DE SOLADOS (NITRÍLICO)
FORMULADO SEM ADIÇÃO DE METAIS PESADOS

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
ANÁLISE FÍSICA					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,19	1.21	1.17
# SHORE A (15 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreA	53,00	56.00	50.00

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas
2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.
3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.
4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.