

Boletim de Características dos Compostos

Linha: 92004 BENVIC E 9/10 PRETO

Data da Revisão: 23.10.2008

Recomendações:

COMPOSTO DE PVC
EXTRUSÃO PARA ISOLAÇÃO DE FIO TELEFÔNICO EXTERNO
NORMA: NBR 9116

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
ANÁLISE FÍSICA					
# COR	ME-040	UN	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,32	1.34	1.30
# SHORE D (3 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreD	43,00	46.00	40.00
ANÁLISE ELÉTRICA					
# RESISTIVIDADE ELÉTRICA VOLUMÉTRICA (24)	ASTM D-257 - 23°C - 50% URA	Ohm.cm	9,0E+14	Mínimo de	9,0E+14
ANÁLISE MECÂNICA					
			-Valores Típicos-		
ORIGINAL					
ALONGAMENTO A RUPTURA	NBR NM-IEC 60811-1 - 23°C - 50% URA	%	258,00	-----	
CARGA DE RUPTURA	NBR NM-IEC 60811-1 - 23°C - 50% URA	MPa	21,70	-----	
ENV. EM ESTUFA					
ALONGAMENTO A RUPTURA	NBR NM-IEC 60811-1 - 168h/80°C	%	239,00	-----	
CARGA DE RUPTURA	NBR NM-IEC 60811-1 - 168h/80°C	MPa	20,50	-----	
RETENÇÃO APÓS ENV.					
ALONGAMENTO A RUPTURA		%	93,00	-----	
CARGA DE RUPTURA		%	95,00	-----	

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas
 2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.
 3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.
 4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.